ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭВТЕКТИК

Кислая Г.П., Втерковский М.Я.

Национальный технический университет «Киевский политехнический институт», Проспект Победы, 37, Киев,03056, Украина, е – mail:kiparis-gpk@ukr.net

Координаты эвтектик высокотемпературных бинарных и квазибинарных сплавов тройных систем определять достаточно сложно, поскольку температура плавления измеряется оптическим пирометром с невысокой точностью $\pm 50^{\circ}$ С. Фактически в параметрах эвтектик имеем две взаимно связанные неизвестные — состав и температура плавления.

В квазибинарных сплавах тройных систем соединения ведут себя как простые компоненты в бинарных системах. Это подтверждается тем, что температуры плавления эвтектики и температуры плавления компонентов в эвтектических системах являются зависимыми. Так за данными справочника Хансена и Андерко в простых системах отношение температуры плавления эвтектики T_E к сумме температур плавления компонентов T_A и T_B является постоянной величиной, которая равна 0.374 ± 0.034 :

$$\frac{T_E}{T_A + T_B} = \text{const} \tag{1}$$

Константа (1) систем оксид — металл, карбид — металл, нитрид — металл, борид — металл является разной, но постоянной для данной системы. Для всех квазибинарных сплавов тройной системы La — Me — В константа в уравнении (1) равна 0,444 \pm 0,006 (LaB₆-TiB₂ - 0,444; LaB₆-ZrB₂ - 0,445; LaB₆-HfB₂ - 0,432; LaB₆-VB₂ - 0,442; LaB₆-NbB₂ - 0,439; LaB₆-TaB₂ - 0,438; LaB₆-CrB₂ - 0,445; LaB₆-MoB₂ - 0,452; LaB₆-ScB₂ - 0,450; LaB₆-Mo₂B₅ - 0,448; LaB₆-W₂B₅ - 0,451).

Уравнение (1) дает возможность приблизительно определить температуру плавления эвтектик квазибинарных сплавов тройных систем, но не дает возможности строить их диаграммы состояния. В работе предлагается графический метод определения координат эвтектик квазибинарных сплавов соответственно результатам исследования сплавов тройной системы La-Me-B (рис).




Рис. Зависимость температуры плавления эвтектики от содержания борида

Как видно из рисунка, координаты эвтектик сплавов одного типа имеют четкую зависимость между температурой плавления эвтектик Тэ и молекулярным содержанием фаз в эвтектике. Таким образом, в каких-либо системах с одной матричной фазой за данными установленных экспериментально координат эвтектик трех - четырех сплавов можно построить графическую зависимость температура плавления эвтектики – молярное содержание. Затем для неисследованной системы данного типа определить температуру плавления эвтектики по установленным постоянным отношения температуры плавления эвтектики к сумме температур плавления компонентов (1). Нанеся ее на кривую зависимости температуры эвтектики от молярного содержания, можно определить молярное содержание эвтектики в неисследованной системе.